





Aleación para uso dental, ceramo-metálica, a base de paladio, extra dura, blanca, sin plata, tipo 4

Indicación

Para todos los trabajos ceramo-metalicos, puentes, coronas, tecnica oro-resina supraestructuras para implantes y trabajos de fresado

- b  Coronas unitarias
- c  Puentes de tramos cortos
- d  Puentes de tramos largos
- e  Trabajos fresados

Propiedades físicas

Composición en el peso %

| | |
|---|-----------|
| Au + metales del grupo Pt | 81.00 |
| Au | 2.00 |
| Pd | 78.50 |
| Ru | 0.50 |
| Cu | 6.90 |
| In | 4.50 |
| Ga | 5.50 |
| Sn | 2.00 |
| Zn | 0.10 |
| Densidad g/cm ³ | 11.4 |
| Intervalo de fusión °C | 1165–1285 |
| CET (25–500°C) 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 13.5 |
| (25–600°C) 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 13.9 |
| Modulo de elasticidad GPa * | 130 |

Propiedades mecanicas

| | 1 | 2 | 3 |
|--|-----|-----|---|
| Dureza HV5 * | 280 | 305 | |
| 0.2% Límite elástico, Rp 0.2% MPa * | | 590 | |
| Alargamiento A5% * | | 34 | |

Estado

| | |
|---|-------------|
| 1 | postcolado |
| 2 | postcocción |
| 3 | endurecido |

Soldaduras postcolado

| Soldadura | Intervalo de fusión |
|-----------|---------------------|
| S.W 1125 | 1005–1125°C |
| S.G 1080 | 1060–1080°C |

Soldaduras postcocción

| Soldadura | Intervalo de fusión |
|-----------|---------------------|
| S.G 750 | 695–750°C |

* Estas indicaciones son valores medios de medidas obtenidas bajo condiciones exactamente definidas y normalizadas. Diferencias de ± 10% son posibles y normales.

Observación (contraindicación) para el técnico y el odontólogo

Algunos de los componentes de esta aleación han sido descritos como alérgenos en algún caso aislado de la literatura especializada. La decisión de prescripción corresponde al odontólogo en función de la sensibilidad del paciente.

Biocompatibilidad y resistencia a la corrosión

Cerapall® 2 ha sido sometido a las siguientes pruebas:

Resistencia a la corrosión según la norma ISO 22674.

Citotoxicidad según la norma ISO 10993-5.

Sensibilización según la norma ISO 10993-10.

Mutagénesis (AMES) según la norma ISO 10993-3.

La aleación está considerada como altamente resistente a la corrosión, sin potencial citotóxico y no produce sensibilizaciones alérgicas.

Año de lanzamiento 1984

Cerapall® 2 corresponde a la norma EN ISO 22674 / EN ISO 9693

Cerapall® 2 se fabrica de acuerdo con las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001 / ISO 13485.

Rx only

Los productos disponen del símbolo CE. Información detallada en el embalaje.

Modelado

Utilizar los procedimientos habituales.

Alimentación

Utilizar bebederos de colado de cera (\varnothing 3.5 mm) con sistema de alimentación directo o indirecto con barra estabilizadora (\varnothing 5 mm). En las uniones para elementos intermedios, se aconseja un diámetro de 4 mm. Prever canales de evacuación (aprox. \varnothing 1 mm) para mejorar la calidad de los colados de coronas o de puentes macizos. Los modelos de cera deben posicionarse fuera del centro térmico, es decir cerca de la pared del cilindro y aprox. a 5 mm de su extremidad. Para piezas unitarias y puentes de hasta 3 elementos, se recomienda utilizar volantes de cera que permiten obtener un posicionamiento ideal en el cilindro y un enfriamiento adecuado de las piezas coladas.

Revestimiento

Recubrir el interior del cilindro metálico con papel ignífugo (sustituto del amianto). Utilizar únicamente revestimientos a base de aglutinante fosfático (sin yeso), como **Univest®Plus** o **Univest®Rapid** para aleaciones de alto intervalo de fusión.

Pre calentamiento

Seguir las instrucciones del fabricante del revestimiento (tiempo de fraguado, grados de temperatura, etc...). La temperatura de pre calentamiento debe estabilizarse según el tamaño del cilindro, entre 20 y 45 minutos.

Temperatura de pre calentamiento: 850°C

Crisoles

Se recomienda efectuar previamente un vitrificado del crisol utilizando una pequeña cantidad del flux recomendado (ácido bórico/Borax). Los siguientes crisoles pueden ser utilizados:

Crisoles en cerámica: Temperatura de fundición 1450°C

Renovación restos aleación usada

Añadir $\frac{1}{3}$ de aleación nueva como mínimo para cada fundición.

La aleación usada que se reutilice debe estar exenta de residuos o partículas de revestimiento.

Fundición

Fundir la aleación con los equipos habituales para este tipo de aleación. Para la fundición con llama, (por ejemplo con el soplete **Meteor tipo «O»**), respetar el ajuste correcto de las presiones de propano (aprox. **0.5 bares**) / oxígeno (aprox. **1.0 bar**) para obtener una llama neutra (evitar el exceso de gas). Espolvorear un poco de flux antes de fundir. Cuando la aleación está completamente fundida, mantener la llama durante aprox. **5 segundos** suplementarios sobre la aleación en fusión. Se recomienda mantener un tiempo suplementario de aprox. **5 segundos** para la fundición en inductora de alta frecuencia.

Flux: ácido bórico

Enfriamiento

Dejar enfriar lentamente el cilindro a temperatura ambiente.

Limpieza después del colado

Arenar con óxido de aluminio puro (Al_2O_3) de **50µm** a **125µm** o con perlas de vidrio, fijando la presión de **1.5** a **2.0 bar**.

Decapado

Para eliminar la capa de óxido, después del colado o después de la soldadura, introducir la pieza, ya fría, en una solución caliente de **Desoxid** durante **2 minutos** como mínimo. – Desoxid II (63 %).

Desbastado

Desbastar las estructuras con fresas extra-finas de dentado escalado o cruzado. También se puede desbastar con piedras de corindón, a baja velocidad. Arenar las estructuras antes de la oxidación con óxido de aluminio puro de aproximadamente **110µm**.

Fresas recomendadas : Cerasiv Blue (5'000–10'000rpm)

Presión de: **1.0–2.0 bar**

Limpieza

Antes de la oxidación, limpiar las estructuras en agua destilada hirviendo (**10 min.**); con ultrasonidos en agua destilada, (**5 min.**); o con chorro de vapor.

Dorado (Aurofilm® 2000)

La aplicación de una capa de dorado con Aurofilm es posible. Aplicar Aurofilm según el modo de empleo en el horno de cerámica. Temperatura de cocción: 920°C – 940°C

Oxidación

10 min. sin vacío a 950°C

Seguidamente dejar enfriar al aire. La estructura adquiere entonces un color gris oscuro.

Aplicación de la cerámica

Aplicación de la cerámica o la resina aconsejamos seguir las instrucciones de los fabricantes. La aleación es compatible con las masas de cerámica tradicionales (a alta fusión). El enfriamiento de la estructura después de la cocción de cerámica se efectúa en función del coeficiente de expansión térmico según las instrucciones del fabricante de la cerámica. Para todas las masas de pasta opaquer lista, se aconseja un presecado de aproxim. **10 minutos**. Temperatura de presecado: **300°C–400°C**.

Se obtienen excelentes resultados con las cerámicas que indicamos seguidamente (por orden alfabético), con enfriamiento normal: Carat, Ceramco II, Creation &, Duceram, IPS Classic, Omega 900, Super Porcelain EX-3, Symbio Ceram.

Soldaduras: convencionales y con láser

Recomendamos soldar con un soplete propano/oxígeno (**Meteor tipo «L»**) y con el decapante **Fluxor**. Unas gafas de cristales oscuros permiten observar y controlar mejor la soldadura. Confeccionar un modelo para soldar de manera que se asegure una estabilidad durante el enfriamiento rápido. Una separación de **0.1–0.2 mm** entre las zonas a soldar, con el máximo paralelismo posible, reforzará la buena calidad de la soldadura.

Varilla para soldadura con láser: LW nº 2

Tratamiento térmico

Autotemplado enfriamiento lento del colado
Endurecimiento **600°C/15 min.** – enfriar al aire

Limpieza

Para eliminar la capa de óxido, introducir la pieza en una solución caliente de **Desoxid**. Prepulir con un cepillo de goma y seguidamente con un cepillo suave, una gamuza o un cepillo de algodón con un poco de **Legabril Diamond**. Para abrillantar, utilizar un cepillo suave o un cepillo de algodón con un poco de blanco de España humedecido con agua.