

Un mélange d'alliages différents ou de même type est interdit!
Porter des lunettes foncées et des gants de protection pendant la fonte.

Pendant le décapage, porter des lunettes et des gants de protection contre les giclures d'acide et éviter d'inhaler les vapeurs en portant un masque.

Pendant l'élaboration avec des instruments rotatifs, protéger vos yeux avec des lunettes, porter un masque de protection et travailler derrière une aspiration.

Ces nouvelles directives d'utilisation annulent et remplacent tous les modes d'emploi précédents.

Pour les dommages qui résultent de la non-observation du mode d'emploi suivant, le fabricant décline toute responsabilité.

Mode d'emploi général

Modelage

Technique habituelle pour la conception des armatures. Epaisseur minimale de la cire 0.4 mm. Lors du modelage des armatures de bridges, il faut s'assurer que les liaisons interdentaires présentent une section de 6–9 mm². Par le modelage palatin de l'armature en forme de guirlande ou d'inlay, la stabilité peut être encore augmentée. La pose d'évents et de fils de refroidissement améliore le résultat de la coulée.

Mise en revêtement

Pour ces types d'alliages il est recommandé d'utiliser les revêtements liés à base de phosphate:

CM Ceramicor (contient du graphite)

CM-20 (à base de quartz et cristobalite sans graphite pour technique de coulée rapide).

Les revêtements liés à base de plâtre sont interdits.

Réutilisation de l'alliage

Seules les masselottes et les tiges de coulée parfaitement nettoyées par projection d'oxyde d'aluminium peuvent être refondues en y ajoutant 1/3 d'alliage neuf.

Historique des numéros de charge

Si pour la réalisation d'un travail on utilise de l'alliage provenant de charges différentes, tous les numéros de charges concernés doivent être mentionnés afin de garantir l'historique.

Etat de surface des coulées

Après la finition et le polissage, la surface des coulées doit être exempte de porosités pour éviter une corrosion.

Refroidissement des coulées

Après la coulée, les cylindres doivent refroidir lentement jusqu'à la température ambiante. Ne pas les plonger dans l'eau.

Elimination des oxydes

Après la cuisson ou le brasage, l'élimination des couches d'oxydes se fait par sablage.

Utilisation de dorure sur les armatures

Ces procédés sont laissés à l'entière responsabilité des utilisateurs.

Polissage

Après la dernière cuisson, les surfaces métalliques visibles doivent être polies et brillantées pour éliminer totalement la couche d'oxyde.

Désinfection

Avant chaque essai ou scellement définitif en bouche, chaque reconstruction prothétique doit être nettoyée et désinfectée.

Directives complémentaires

pour l'utilisation des alliages de métaux précieux, les informations concernant la coulée de raccord ou le brasage se trouvent dans la documentation Dental de Cendres+Métaux et sur le site Internet www.cmsa.ch/dental.

Allergies

Pour un patient allergique à un ou plusieurs éléments d'un alliage, cet alliage ne doit pas être utilisé. Pour un patient qui a le soupçon d'être allergique à un ou plusieurs éléments d'un alliage, on lui fera subir préalablement un test allergologique pour clarifier son incertitude et démontrer que l'on peut utiliser cet alliage si il ne présente pas de réaction allergique.

Rx only

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.

Propriétés physiques et mécaniques

Alliage	Indications						Couleur	Composition en % du poids							Brasure ① Avant cuisson	Brasures ① Après cuisson	
	a	b	c	d	e	f		Au- + Pt- Met.	Pd	Ag	Sn	In	Zn	Ru			B
Esteticor New Start®		✓	✓	✓	✓		Blanc	58.30	58.00	29.99	6.00	4.00	1.70	0.30	0.01	S.W 1100	S.G 810 / S.G 750

ISO 22674 / ISO 9693

Indications	a	b	c	d	e	f
	Inlays, onlays, couronnes ¾	Couronnes unitaires	Bridges de courte portée	Bridges de longue portée	Travaux fraisés	Crochets, barres linguales, plaques palatinales

① L'utilisation de brasures qui ne figurent pas sur le tableau, sera laissée à l'entière responsabilité de l'utilisateur. En cas de doute, les informations respectives de chaque producteur doivent être observées.

Alliage	Densité g/cm³	Intervalle de fusion °C	Temp. de coulée °C	Creusets ② ③	Dureté				Module d'élasticité GPa *	Limite d'élasticité 0.2 %, Rp 0.2 %				Allongement A5				Coefficient d'expansion thermique CET	
					après coulée HV5 *	recuit HV5 *	après cuisson HV5 *	durci HV5 *		après coulée MPa *	recuit MPa *	après cuisson MPa *	durci MPa *	après coulée % *	recuit % *	après cuisson % *	durci % *	(25–500°C) 10 ⁻⁶ K ⁻¹	(25–600°C) 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Esteticor New Start®	11.2	1180–1270	1400–1450	② ③	265		220		125	625		525		22		32		14.5	14.8

② Creuset réfractaire ③ Creuset en carbone vitreux

* Ces indications sont des valeurs moyennes de mesures obtenues sous des conditions exactement définies et standardisées. Des différences de ± 10 % sont possibles et normales.

Mode d'emploi particulier

Alliage	Température de préchauffage	Systèmes de coulée recommandés (sans engagement)					Dégrossissage des surfaces d'armatures avec meulettes abrasives à base de liant céramique	Sablage avec oxide d'aluminium (Al ₂ O ₃) 50µm non recyclé
		Flamme propane/ oxygène	Vacuum-pression avec four électrique à résistance	Coulée centrifuge avec four électrique à résistance	Induction à haute fréquence atmosphérique	Induction à haute fréquence sous gas protecteur		
Esteticor New Start®	850°C	✓				✓	✓	✓

Alliage	Nettoyage avec jet de vapeur	Cuisson d'oxydation sous vide	Sablage après cuisson d'oxydation avec oxide d'aluminium (Al ₂ O ₃) 50µm non recyclé	Rinçage avec jet de vapeur

Alliage	Informations spéciales pour le recouvrement esthétique avec les masses de céramique				Céramiques compatibles, testées	Autres masses céramiques
	Refroidissement lent	Refroidissement normal	Refroidissement rapide	Vitesse max. de chauffe		
Esteticor New Start®	✓				VITA VMK 95 (Vita Zahnfabrik)	L'alliage est en principe compatible avec toutes les masses de céramique à haute fusion et CET moyen. En cas d'incertitude, consulter les informations respectives de chaque producteur de céramique.
Ne pas indiquer pour céramiques qui réagissent sensible sur les oxydes d'argent						