

### 1. Composizione

Au + metalli gruppo Pt	76.10%
Ag	14.50%
Zn	9.40%
Pt	1.00%
Au	>75.00%

### 2. Proprietà fisiche

Intervallo di fusione	740-810°C
Colore	giallo

### 3. Proprietà meccaniche

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts

Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

### 4. Certificazione

Il saldame corrisponde alla norma ISO 9333.

Produzione, imballaggio e distribuzione sono controllati secondo il sistema di qualità (ISO 9001 e ISO 13485).

**Cendres+Métaux SA**



Dr. Carmen Krüger  
Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana  
Head of Material Testing