

1. Composizione

Au + metalli gruppo Pt	95.50%
Au	85.00%
Pd	10.50%
Zn	4.50%

2. Proprietà fisiche

Intervallo di fusione	1010-1130°C
Colore	bianco

3. Proprietà meccaniche

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts

Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

4. Certificazione

Il saldame corrisponde alla norma ISO 9333.

Produzione, imballaggio e distribuzione sono controllati secondo il sistema di qualità (ISO 9001 e ISO 13485).

Cendres + Métaux SA



Dr. Carmen Krüger
Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana
Head of Material Testing